



AIMPLAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO
DEL PLÁSTICO

Resistencia al impacto	12Kgf/m2	<u>Resistencia al manchado:</u>	
Resistencia a la compresión	1595 Kgf/cm2	- C/ ácido clorhídrico	Sin cambios (3%)
Resistencia a la flexión	5110 MPA	- C/ detergentes	Sin cambios
Resistencia térmica	130° C	- C/ anticalcáreos	Sin cambios
Dureza barcol (935)	45°	- C/ amoníaco	Cambio moderado (10%)